

Technisches Datenblatt

Perfekt rübergebracht auf

BERBERICH
PAPIER

TYPE

Mittelblatt CFB

Merkmal	Prüfnorm	Einheit	Wert	Wert	Toleranz
Flächengewicht	ISO 536	g/qm	60	80	± 5 %
Dicke	ISO 534	µm	78	90	± 5
Glätte Bekk	ISO 5627	s	45	70	± 20
Weißer R457	ISO 2470	%	92	93	± 3
Reißlänge längs	ISO 1924-1	m	> 5.000	> 5.000	
Feuchte absolut		%	5,8	4	± 0,3